tesa® 58399

Informacja Produkcie



tesa® 58399 taśma przewodząca ciepło o grubości 800 µm

Opis produktu

tesa® 58399 taśma przewodząca ciepło o grubości 800 µm

Cechy

- Ten produkt posiada specjalny klej akrylowy, który daje pewną przewodność cieplną, gdy jest nakładany między źródłem ciepła a radiatorem.
- Ma dobrą wydajność na podłożach polarnych.

Zastosowania

Stosowany między źródłem ciepła a radiatorem w celu przeniesienia ciepła.

- Montaż płyty chłodzącej moduł akumulatora
- Moduł elektroniki mocy
- FPC i PCB

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	brak	• kolor	biały
• typ substancji klejącej	akryl	• grubość paska zabezpieczającego	127 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier pokryty polietylenem	• kolor paska zabezpieczającego	biały
• grubość całkowita	800 µm		

Asortyment produktów

• Dostępne formaty	Log roll, A4 sheet	• Dostępne kolory	biały
• Dostępne grubości	800		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=58399

tesa® 58399

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• gęstość	1.5 g/cm³	• przewodność cieplna w kierunku z	0.6 W/mK
• Napięcie przebicia	11 KV	• Trudnopalność	V2
• Odporność na temperaturę (-40°C)	bardzo dobra	• twardość - podparcie 00	75 STK
• Odporność na temperaturę (125°C)	bardzo dobra	• usuwanie paska zabezpieczającego	słaby
• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	150 °C		

Przylepność do

• przylepność do stali (początkowa)	4.5 N/cm	• Przyczepność do stali (20 min @ RT, 90°)	4.5 N/cm

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Dodatkowe informacje

Wartości w tej sekcji powinny być traktowane wyłącznie jako reprezentatywne lub typowe i nie należy ich stosować do tworzenia
specyfikacji.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=58399