
tesa® 60252

Informacja O Produkcie



Dwustronna, przewodząca elektrycznie taśma tkaninowa w kolorze szarym o grubości 55 µm

Opis produktu

tesa® 60252 to szara, dwustronna, przewodząca elektrycznie taśma samoprzylepna. Składa się z przewodzącego elektrycznie nośnika z tkaniny i przewodzącego elektrycznie kleju akrylowego.

tesa® 60252 wykazuje w szczególności:

- Grubość: 55 µm
- Doskonałe przewodnictwo elektryczne w kierunku XYZ nawet przy wysokich temperaturach i wilgotności
- Wysoki poziom przylegania nawet w trudnych warunkach środowiskowych
- Odporny na przedarcie nośnik zapewniający bardzo dużą stabilność wymiarową.

Zastosowania

- Zastosowanie elektromagnetyczne, np. uziemianie
- Wyładowania elektrostatyczne.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina przewodząca	• kolor	szary
• typ substancji klejącej	akryl przewodzący	• grubość paska zabezpieczającego	120 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier pokryty polietylenem	• kolor paska zabezpieczającego	biały/niebieski logo
• grubość całkowita	55 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	180 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	bardzo dobra
• Rezystancja powierzchniowa w kierunku x-y	0.2 Ohm / square	• usuwanie paska zabezpieczającego	słaby
• rezystancja z-kierunek (początkowa)	0.05 Ohm / square inch		

Przylepność do

• przylepność do stali (początkowa)	5.5 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	8.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60252

tesa® 60252

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60252