tesa® ACXplus 77615

Informacja Produkcie



Dwustronna, akrylowa taśma piankowa 1.5mm do montażu zewnętrznych elementów wykończeniowych w branży motoryzacyjnej

Opis produktu

tesa® ACX^{plus} 77615 to dwustronna taśma z pianki akrylowej o grubości 1.5mm z unikalną dwuwarstwową strukturą, pokrytą substancją klejącą o niskiej energii powierzchniowej (LSE) po stronie zakrytej. Wysokowydajna substancja klejąca LSE odznacza się doskonałymi początkowymi właściwościami klejącymi do różnych rodzajów przezroczystych powłok OEM i może osiągnąć niemal najlepszą wydajność zaraz po aplikacji, nawet w temperaturach do 5°C. tesa® ACX^{plus} 77615 wykazuje doskonałą siłę łączenia na bezbarwnej powłoce.

tesa® ACX^{plus} 77615 jest szczególnie zalecana do montażu elementów poddanych działaniu środka aktywującego (primer), w tym powierzchni żebrowanych, do trudno klejących się powłok. Dzięki lepkosprężystemu rdzeniowi z pianki akrylowej tesa® ACX^{plus} 77615 ma zdolność absorbowania i rozpraszania obciążeń dynamicznych i statycznych.

Dostępna również o grubości 0.8mm i 1.1mm.

Właściwości produktu:

- Doskonały poziom przyczepności zaraz po aplikacji
- Doskonała stabilność łączenia w temperaturze aplikacji od 5°C do lakieru bezbarwnego
- Wydajna i solidna aplikacja dla OEM
- Lepkosprężysty rdzeń z pianki akrylowej kompensuje różne wydłużenia termiczne połączonych części
- Znakomita właściwość odprowadzania wilgoci
- Odporność na wysoka wilgotność i promieniowanie UV

Zastosowania

tesa® ACX^{plus} 77615 nadaje się do szerokiej gamy stałych zastosowań w montażu zewnętrznym, takich jak:

- Listwy boczne i ozdobne listwy ozdobne
- Emblematy
- Spojlery
- Anteny
- Aplikacje filarowe

W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=77615

tesa® ACXplus 77615

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	spieniony akryl	• grubość całkowita	1500 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	szary
• typ paska zabezpieczającego	PE		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na starzenie (uv)	dobra	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	80 °C	• zakres temperatur	-40 to +80 °C

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	8 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	26 N/cm
• przylepność do abs (po 3 dniach)	13 N/cm	• przylepność do stali (po 3 dniach)	26 N/cm
• przylepność do abs (strona zakryta, po 3 dniach)	33 N/cm	• przylepność do stali (strona zakryta, po 3 dniach)	37 N/cm
• przylepność do abs (strona zakryta, początkowa)	27 N/cm	• przylepność do stali (strona zakryta, początkowa)	31 N/cm
• przylepność do stali (początkowa)	12 N/cm		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=77615

tesa® ACXplus 77615

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=77615